



C.I.F.: B-85381499

GRANALLADO – VIBRACION – PULIDO  
ULTRASONIDOS - GALVANOTECNIA  
LAVADORAS – MAQUINARIA

C/ CIUDAD DE FRIAS, 3 NAVE 4 P.I. CAMINO DE GETAFI  
28007 MADRID  
Tfno: 91-7233821 Fax: 91-7233822  
[www.gravipul.com](http://www.gravipul.com) [sergio@gravipul.com](mailto:sergio@gravipul.com)

miércoles, 28 de mayo de 2008

**Asunto: GRANULOMETRIA FEPA:**

**DIMENSIONES DE LOS GRANOS DE CORINDÓN SEGÚN NORMAS F.E.P.A.**

Nº ESTÁNDAR F.E.P.A.

DIMENSIÓN EN mm.

14	1,68 - 1,41
24	0,84 - 0,71
36	0,59 - 0,50
46	0,42 - 0,35
54	0,35 - 0,297
60	0,297 - 0,25
80	0,21 - 0,177
100	0,149 - 0,125
120	0,125 - 0,105
150	0,105 - 0,088
180	0,088 - 0,074
220	0,062 - 0,053

---

Sergio Avellaneda Bermejo  
Comercial  
615961977