



C.I.F.: B-85381499

GRANALLADO – VIBRACION – PULIDO
ULTRASONIDOS - GALVANOTECNIA
LAVADORAS – MAQUINARIA

C/ CIUDAD DE FRIAS, 3 NAVE 8 P.I. CAMINO DE GETAFE
28007 MADRID

Tfno: 91-7233821

Fax: 91-7233822

www.gravipul.com

info@gravipul.com

TABLA CONSUMOS DE AIRE <> DIAMETROS DE BOQUILLA <> KG. ABRASIVO PROYECTADO

EQUIPOS DE PRESION DIRECTA

BOQUILLA DIAMETRO en mm.	PRESION EN BOQUILLA						Kg/cm3.
	3,50	4,20	4,90	5,60	6,30	7,00	
4 mm.	0,38	0,44	0,51	0,58	0,62	0,69	m3./minuto
4 mm.	84	96	108	120	132	144	Kg./hora
4 mm.	3,50	5,00	5,50	6	7	8	C.V.
5 mm.	0,52	0,69	1,12	1,28	1,39	1,52	m3./minuto
5 mm.	162	186	228	264	276	312	Kg./hora
5 mm.	6	8,50	9,50	11	12	15	C.V.
6 mm.	1,59	1,82	2,06	2,30	2,51	2,75	m3./minuto
6 mm.	312	360	408	480	516	576	Kg./hora
6 mm.	15	18	20	22	24	28	C.V.
8 mm.	2,61	3,01	3,42	3,82	4,27	4,62	m3./minuto
8 mm.	528	624	720	792	960	1140	Kg./hora
8 mm.	25	30	34	38	42	46	C.V.
10 mm.	3,66	4,27	4,84	5,46	5,87	6,64	m3./minuto
10 mm.	780	960	1080	1200	1392	1620	Kg./hora
10 mm.	35	42	47	54	58	67	C.V.
12 mm.	6,61	7,59	8,55	9,50	10,48	11,47	m3./minuto
12 mm.	1140	1620	1800	2006	2194	2478	Kg./hora
12 mm.	65	75	84	94	104	114	C.V.

Sergio Avellaneda Bermejo
Comercial
615961977